

## **Aplicación**

Aislamiento térmico y acústico de cubiertas y buhardillas. Instalación horizontal

## **Características del material**

<b>ESPESOR</b>	80	100	120	mm.
Conductividad. térmica a 10 °C	0.042	0.042	0.042	W/(m°k)
Resistencia térmica (RD)	1.9	2.38	2.86	m <sup>2</sup> k/W
Reacción al fuego	A1 (incombustible)			UNE EN 13.501-1
Reacción frente al agua	No higroscópico			--
Calor específico	0.80 a 20 °C			Kj/Kg.K