

## Aplicación

Aislamiento sin carga de cubiertas, forjados y falsos techos cuando no sea necesaria una barrera de vapor

## Características del material

<b>ESPESOR</b>	80	100	120	mm.
Conductividad. térmica a 10 °C	0.042	0.042	0.042	W/(m°k)
Resistencia térmica (RD)	1.9	2.35	2.85	m²k/W
Reacción al fuego	A1 (incombustible)			UNE EN 13.501-1
Reacción frente al agua	No higroscópico			--
Resistencia al paso del aire	0.16	0.2	0.24	kPa.s/m²
Absorción	0.8	0.8	0.8	--

