

## Aplicación

Aislamiento ligero para cubiertas y paramentos

## Características del material

	TIPO III	TIPO IV	
Densidad nominal	15	20	Kg/m <sup>3</sup>
Conduct. Térmica a 10 °C	0.0036	0.0033	w/(m°K)
Resistencia a la compresión	80	160	Kpa
Tipo de celda	Cerrada		
Gas entre celdas	Aire		
Resistencia térmica (KPa.s/m <sup>2</sup> )	0.16	0.20	3 cm.
	1.111	1.212	4 cm.

